

ピラール・アソシア補修塗料

取扱い説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく、補修をしていただく為に、必ず取扱い説明書をお読みください。

■梱包明細書

記号	名 称	員数	容 量
A-1	主材	1	40ml
A-2	主材用増強材	1	2ml
B-1	トップコート(クリア材)	1	7ml
B-2	トップコート用硬化材	1	2ml
	フデ	2	
	攪拌棒	2	

1、確認事項

天 候

補修の前日、及び当日が降雨・雪の場合、また気温 + 5 °C 未満の日には補修を行わないで下さい。

補修面の清掃

欠損部、及びその周辺をサンドペーパー等で目荒らしした後、汚れ、ホコリ、水分をブラシ、布等でよく拭き取って下さい。

2、塗料の攪拌

A、主材用増強材(A-2)を主材(A-1)に全量うつし、攪拌棒で均一になるまで充分混ぜ合わせて下さい。攪拌が不充分ですとハクリの原因となる恐れがあります。

(注意) トップコートは、主材塗装24時間後塗布して下さい。

B、トップコート用硬化材(B-2)をトップコート(B-1)に全量うつし、攪拌棒で均一になるまで充分混ぜ合わせて下さい。攪拌が不充分ですとハクリの原因となる恐れがあります。

3、塗装

付属の筆を使用し、タレない程度に補修して下さい。

本商品は2液タイプですので攪拌後5時間以内に使いきって下さい。

施主様へ

いつまでもきれいに、気持ち良く使用していただく為、時々、ハタキでホコリをはらうか、毛先の柔らかいブラシで軽く水洗いして下さい。

